

## 常州三和塑胶有限公司

## 产品性能表

品名 ( GRADE ) :: 橡塑发泡材料 CR-2016				
测试标准 ( STANDARD OF TEST ) 参照 Q/320412 CNW 002-2015				
检验项目	单位	标准要求	测试结果	测试方法
表观密度 DENSITY	Kg/m <sup>3</sup>	160±30	184.3	GB/T 6343-2009
拉伸强度 TENSILE STRENGTH	Kpa	≥ 1000	1364.0	GB/T 6344-2008
断裂伸长率 TENSILE RATE	%	≥ 100	239.6	GB/T 6344-2008
压缩强度 COMPRESSION DEFLECTION	Kpa	≥ 40	52.7	ASTM D 1056
压缩永久变形 COMPRESSION DEFORMATION	%	≤ 30	18.6	GB/T6669-2008
撕裂强度 TEARING STRENGTH	N/m	≥ 1200	1598	GB/T10808-2006
氧指数 OXYGEN INDEX	%	≥ 26	26.1	GB/T 2406-2009
硬度 HARDNESS	°	15-25	15	邵氏 C 型
高温试验 ( 105°C±3°C , 7d )	%	≤ 10.0	9.3	GB/T 17794-2008
低温试验 ( -40°C±3°C , 5h )	--	柔软无龟裂	符合	GB/T 17794-2008
备注 :				
 检验专用章				

检验员：陈晓兰

审核：宋秋华